

## Verwerkingsvoorschrift Antisone®



De opslag en de ruimte waarin Antisone® wordt opgeslagen en/of verwerkt, moet tenminste aan de volgende eisen voldoen:

- De ruimte moet gasdicht, droog en geventileerd zijn.
- Er moet worden gestookt, opdat een temperatuur tussen 15°C en 23°C kan worden gerealiseerd.
- De relatieve luchtvochtigheid dient 40% tot 70% te bedragen.
- De panelen moeten horizontaal worden gestapeld op pallets, of op regels met een onderlinge afstand van 250 mm.
- Vuil en scherpe hoeken kunnen de platen beschadigen als deze over elkaar schuiven. Daarom dienen de panelen niet geschoven maar opgetild te worden.
- Stapels dienen te worden afgedekt met een plaat of met folie.



De verwerking dient aan de volgende eisen te voldoen:

- Voor verwerking dient het Antisone® minimaal 24 uur te acclimatiseren in de ruimte waarin het zal worden verwerkt.
- Antisone® dient voor zowel wanden als plafonds vierzijdig op achterhout van maximaal 600 mm x 600 mm te worden bevestigd, waarbij het achterhout alle randen van het Antisone® moet ondersteunen.
- Het achterhout moet worden uitgelijnd met het nulpunt aan de onderkant (bij een plafond) of aan de voorkant (bij een wand).
- De dikte van het achterhout moet minimaal 25 mm zijn.
- De breedte van het achterhout moet bij Antisone® met elk kanaal doorlopend gegroefd minimaal 70 mm zijn en bij Antisone® met overgeslagen doorlopende groef minimaal 130 mm.
- De panelen dienen te worden bevestigd met circa 60 nieten per m<sup>2</sup> (op geschikte, samendrukbare lijm). De nieten kunnen met een speciaal pneumatisch nietapparaat, waarvan de kop in de sleuven van het Antisone® past, worden aangebracht\*.
- Aan de kopse zijden van de panelen dient een voeg van 4 mm te worden aangehouden.

\* Bruynzeel Multipanel kan nieten leveren en het nietapparaat verhuren.

Opmerkingen:

Zoals elk houten product vertoont Antisone® vorm- en maatveranderingen als gevolg van veranderende atmosferische omstandigheden.

! Alleen op een achterhoutconstructie kunnen vorm- en maatveranderingen tot een minimum worden beperkt;

! De visuele kwaliteit wordt in grote mate bepaald door de vlakheid en stijfheid van het achterhout.

